

# BAU PUTZ ZEMENT

ШТУКАТУРКА  
ЦЕМЕНТНАЯ  
25 кг



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Тип основания

Кирпичная кладка
Бетон, железобетон
Ячеистый бетон
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон, ЦСП, ДСП
ГКЛ швы

### Сфера работ

Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь

### Качество поверхности

Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку с фракцией $\geq 1$ мм
Под декоративную штукатурку с фракцией $< 1$ мм
Под текстурные обои
Под тонкие обои
Под финишную шпаклевку
Под покраску

### Способ нанесения

Ручной
Машинный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Характеристики продукта

Цвет	Серый
Вязущее	Цемент
Максимальная фракция	$< 0.63$ мм

### Характеристики применения

Расход сухой смеси на $1 \text{ м}^2$ при слое 10 мм	~16-18 кг
Минимальная толщина нанесения	5 мм
Максимальная толщина нанесения	30 мм
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	50 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	3 часа
Затирка после нанесения допускается через	5 часов
Время полного набора прочности (при $t = +20^\circ\text{C}$ )	28 суток
Проведение работ при температуре основания	от $+5$ до $+25^\circ\text{C}$

### Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	M 60
Прочность на сжатие (через 28 суток)	6 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	2 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	0,5 МПа
Температура эксплуатации	от $-50$ до $+70^\circ\text{C}$
Морозостойкость	F 50

- ✓ РЕКОМЕНДОВАНА  
ДЛЯ ФАСАДОВ
- ✓ С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМИ  
СВОЙСТВАМИ
- ✓ МОРОЗОСТОЙКАЯ