



# BODEN INTER GROSS

## НАЛИВНОЙ ПОЛ

- быстротвердеющий
- трещиностойкий
- безусадочный
- для ручного и машинного нанесения

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ	
0,5 – 5 мм	✕
6 – 20 мм	■
21 – 50 мм	■
51 – 60 мм	✕
свыше 60 мм	✕
ТИП ОСНОВАНИЯ	
Монолитный бетон, железобетонная плита перекрытия	■
Черновая (базовая) стяжка	■
Наливной пол	■
Система «Теплый пол»	■
ГВЛ, ДСП, дерево, керамзит	✕
ВИД НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	
Напольная плитка	■
Ламинат	■
Паркетная доска	■
Штучный паркет	■
Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)	■
СФЕРА РАБОТ	
Помещения с нормальной влажностью	■
Помещения с повышенной влажностью (ванная)	■
Бассейн	✕
Наружные работы	✕
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	■
Машинный	■

■ применение продукта рекомендовано без ограничений

✕ применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Светло-серый
Максимальная фракция песка	до 0,63 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 10 мм	14 — 16 кг
Минимальная толщина слоя	6 мм
Максимальная толщина слоя	50 мм
Максимальная толщина слоя при частичном выравнивании	60 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	30 минут
Частичная нагрузка (можно ходить) через	8 часов
Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия)	от 7 суток
Время полного набора прочности	28 суток
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°C
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Марочная прочность	не менее М 125
Прочность на сжатие (через 28 суток)	не менее 12,5 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	Более 2 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	не менее 0,5 МПа