

EASY BODEN

САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ НАЛИВНОЙ ПОЛ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ
25 кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Слой нанесения

0 – 5 мм

6 – 10 мм

11 – 20

21 – 50 мм

51 – 60 мм

Тип основания

Монолитный бетон, железобетонная плита перекрытия

Черновая (базовая) стяжка

Наливной пол

Система «Теплый пол»

ГВЛ, ДСП, дерево, керамзит

Вид напольного покрытия

Напольная плитка

Ламинат

Паркетная доска

Штучный паркет

Выстилающие покрытия (ковролин, линолеум)

Сфера работ

Помещения с нормальной влажностью

Помещения с повышенной влажностью (ванная)

Бассейн

Наружные работы

Способ нанесения

Ручной

Машинный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет Светло-серый

Вязущее Комплексное

Максимальная фракция песка < 0,63 мм

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм 14-16 кг

Минимальная толщина нанесения 6 мм

Максимальная толщина нанесения 50 мм

Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании 60 мм

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре 30 мин

Частичная нагрузка (можно ходить) через 4 - 8 часов*

Укладка напольных покрытий (в зависимости от типа покрытия) от 7 суток

Время полного набора прочности 28 суток

Проведение работ при температуре основания от +5 до +25°C

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность ≥ М 125

Прочность на сжатие (через 28 суток) ≥ 12,5 МПа

Прочность на изгиб (через 28 суток) ≥ 2 МПа

Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) ≥ 0,5 МПа

*зависит от слоя нанесения, температуры в помещении и влажности



- › БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ
- › МОЖНО ХОДИТЬ
- › ЧЕРЕЗ 4-8 ЧАСОВ
- › ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ