

HYDROПЛОМБА

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

600 г

- › ТВЕРДЕЕТ ЗА 3-5 МИНУТ
- › ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- › БЕЗУСАДОЧНАЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания

Кирпичная кладка

Бетон, железобетон

Стяжка

Цементная, цементно-известковая штукатурка

Природный и искусственный камень

Трубы

Сфера работ

Помещения с нормальной влажностью

Помещения с повышенной влажностью

Бассейны

Наружные работы

фасад

цоколь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Максимальный размер фракции	0,63 мм

Характеристики применения

Минимальная глубина дефекта	10 мм
Минимальная ширина дефекта	10 мм
Время использования раствора	3-5 минут
Средний расход смеси на 1 куб.дм отверстия	~ 1,6 кг

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	≥ М 200
Прочность на сжатие (через 24 часа)	≥ 20 Мпа
Прочность на сжатие (через 1 час)	≥ 5 Мпа
Прочность на изгиб (через 24 часа)	≥ 1 Мпа
Прочность сцепления с основанием (через 24 часа)	≥ 1 Мпа
Морозостойкость	F 50
Марка по водонепроницаемости через 1 час	≥ W 4
Марка по водонепроницаемости через 24 часа	≥ W 8
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C