



KERAMIK EXPRESS

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ КЛЕЙ

- можно ходить через 4 часа
- для наружных и внутренних работ
- подходит для «теплого пола»
- полный набор прочности через 7 суток

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид основания

ТИП ПОКРЫТИЯ	Стена	Пол
Керамическая плитка до 900 см ²		
Крупноформатная плитка более 900 см ²		
Керамогранит и маловпитывающая плитка		
Природный камень	X	X
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор	X	X
ТИП ОСНОВАНИЯ		
Недеформирующееся		
Деформирующееся*		
Критическое	X	X
«Теплый пол»		
СФЕРА РАБОТ		
Помещения с нормальной влажностью		
Помещения с повышенной влажностью (ванная)		
Бассейн	X	X
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон)		

*за исключением деревянных поверхностей

применение продукта рекомендовано без ограничений

X применение продукта рекомендовано с использованием дополнительного крепежа

X применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Серый
Вязущее	Цемент
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 3 мм	2,5- 3 кг
Рекомендуемая толщина слоя	2-6 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	Не менее 45 мин
Открытое время после нанесения	15 мин
Время корректировки плитки	10 мин
Время полного набора прочности	7 суток
Затирка швов допускается через	3 часа
Можно ходить через	4 часа
Сползание	отсутствует
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +35 0С
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Марочная прочность	M 100
Прочность на сжатие (через 7 суток)	>10 МПа
Прочность на изгиб (через 7 суток)	>2 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 7 суток)	>1 МПа
Морозостойкость	F 35