



- » ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- » ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»
- » ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ
- » УКЛАДКА ПЛИТКИ МЕТОДОМ «СВЕРХУ-ВНИЗ»

## KERAMIK FLEX PLUS

ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

25 кг

### KERAMIK FLEX PLUS | KERAMIK EXPRESS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Стена	Пол	Стена	Пол
<b>Тип покрытия</b>				
Керамическая плитка до 900 см <sup>2</sup>				
Крупноформатная плитка более 900 см <sup>2</sup>				
Керамогранит и маловпитывающая плитка				
Природный камень				
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор				
<b>Тип основания</b>				
Недеформирующееся				
Деформирующееся				
Критическое				
Теплый пол				
<b>Сфера работ</b>				
Помещения с нормальной влажностью				
Помещения с повышенной влажностью (ванная)				
Бассейн				
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон)				

\* прозрачная плитка и мозаика темных цветов

\*\* при условии температуры нагрева не выше +45°С

▲ с использованием дополнительного крепежа

▲ за исключением деревянных поверхностей

▲ плитка по плитке, предварительно обработанная Bergauf Beton Kontakt

### KERAMIK FLEX PLUS | KERAMIK EXPRESS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Характеристики продукта</b>		
Цвет	Серый	
Вязущее	Цемент	
<b>Характеристики применения</b>		
Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 3 мм	~ 2,5 кг	2,5-3 кг
Рекомендуемая толщина слоя	2-8 (10***) мм	2-6 мм
Жизнеспособность раствора	3-4 часа	≥ 45 минут
Открытое время после нанесения	20 мин	15 мин
Время корректировки плитки	10 мин	
Время полного набора прочности	28 суток	7 суток
Затирка швов допускается через	24 часа	3 часа
Можно ходить через	48 часов	4 часа
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°С	
<b>Характеристики эксплуатации</b>		
Марочная прочность	≥ М 100	М 100****
Прочность на сжатие (через 28 суток)	10 МПа	≥ 10 МПа****
Прочность на изгиб (через 28 суток)	2,5 МПа	≥ 2 МПа****
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	≥ 0,8 МПа	≥ 1 МПа****
Температура эксплуатации	от 50 до +70°С	
Морозостойкость	F 35	

\*\* при слое 10 мм на стену можно приклеивать плитку размером до 900 кв.см

\*\*\*\* показатели достигают указанного значения через 7 суток



- » МОЖНО ХОДИТЬ ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА
- » ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- » ПОДХОДИТ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»
- » ПОЛНЫЙ НАБОР ПРОЧНОСТИ ЧЕРЕЗ 7 СУТОК



## KERAMIK EXPRESS

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ КЛЕЙ

25/5 кг

