

KERAMIK MAXIMUM

КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТКИ
И СЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ

25 кг



- › ЭЛАСТИЧНЫЙ
- › ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОСНОВАНИЙ
- › УКЛАДКА «ПЛИТКА ПО ПЛИТКЕ»
- › РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Стена	Пол
Тип покрытия		
Керамическая плитка до 900 см ²		
Крупноформатная плитка более 900 см ²		
Керамогранит и маловпитывающая плитка		
Природный камень		
Прозрачная плитка, мозаика, мрамор		
Тип основания		
Недеформирующееся		
Деформирующееся		
Критическое*		
Сфера работ		
Помещения с нормальной влажностью		
Помещения с повышенной влажностью (ванная)		
Бассейн		
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон)		

* при условии соответствующей подготовки поверхности
с использованием дополнительного крепежа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 3 мм	- 2,5 кг
Рекомендуемая толщина слоя	2-6 мм
Жизнеспособность раствора	3-4 часа
Открытое время после нанесения	20 мин
Время корректировки плитки	15 мин
Время полного набора прочности	28 суток
Затирка швов допускается через	24 часа
Можно ходить через	
Проведение работ при температуре основания	от +5 до +25°C

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	M 150
Прочность на сжатие (через 28 суток)	15 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	2,5 МПа
Прочность скрепления с основанием (через 28 суток)	> 1 МПа
Температура эксплуатации	от - 50 до + 70°C
Морозостойкость	F 50

