

PRIMA FACADE

ЛЕГКАЯ
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

25 кг



- » ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД
- » ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ
- » НЕ ТРЕБУЕТ ШПАКЛЕВАНИЯ
- » ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
- » ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания

Кирпичная кладка
Бетон, железобетон
Ячеистый бетон
Цементная, цементно-известковая штукатурка
Гипсовая штукатурка
Гипсокартон, ЦСП, ДСП
ГКЛ швы

Сфера работ

Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь

Качество поверхности

Под керамическую плитку
Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм
Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм
Под текстурные обои
Под тонкие обои
Под финишную шпаклевку
Под покраску

Способ нанесения

Ручной
Машинный

под фактурные краски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта

Цвет	Белый
Вязущее	Цемент
Максимальная фракция	$\geq 0,63$ мм

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м^2 при слое 10 мм	13-15 кг
Минимальная толщина нанесения	5 мм
Максимальная толщина нанесения	30 мм
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	40 мм
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	< 2 часов
Затирка после нанесения допускается через	4-5 часов
Время полного набора прочности (при $t = +20^\circ\text{C}$)	28 суток
Проведение работ при температуре основания	от $+5$ до $+25^\circ\text{C}$

Характеристики эксплуатации

Марочная прочность	M 50
Прочность на сжатие (через 28 суток)	5 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	1,5 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	0,5 МПа
Температура эксплуатации	от -50 до $+70^\circ\text{C}$
Морозостойкость	F 50