


# PRIMA INTERIER

ШТУКАТУРКА  
ПРЕМИУМ КЛАССА  
25 кг



- » БЕЛАЯ
- » НЕ ТРЕБУЕТ ШПАКЛЕВАННЯ
- » СВЕРХНИЗКИЙ РАСХОД

		PRIMA INTERIER	BAU INTERIER
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>			
<b>Тип основания</b>			
Кирпичная кладка			
Бетон, железобетон			
Ячеистый бетон			
Цементная, цементно-известковая штукатурка			
Гипсовая штукатурка			
Гипсокартон, ЦСП, ДСП			
ГКЛ швы			
<b>Сфера работ</b>			
Внутренние работы	Нормальная влажность		
	Повышенная влажность		
Наружные работы	Фасад		
	Цоколь		
<b>Качество поверхности</b>			
Под керамическую плитку			
Под декоративную штукатурку с фракцией $\geq 1$ мм			
Под декоративную штукатурку с фракцией $< 1$ мм			
Под текстурные обои			
Под тонкие обои			
Под финишную шпаклевку			
Под покраску			
<b>Способ нанесения</b>			
Ручной			
Машинный			

 под фактурные краски  
 после грунтования при условии жесткого крепления

		PRIMA INTERIER	BAU INTERIER
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
<b>Характеристики продукта</b>			
Цвет		Белый	Серый
Вязущее		Специальные	
Максимальная фракция		$< 0.63$ мм	
<b>Характеристики применения</b>			
Расход сухой смеси на $1 \text{ м}^2$ при слое 10 мм		12-13 кг	
Минимальная толщина нанесения		5 мм	
Максимальная толщина нанесения		30 мм	
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании		40 мм	
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре		1,5 часа	$\geq 50$ мин
Затирка после нанесения допускается через		5 часов	4-5 часов
Время полного набора прочности (при $t = +20^\circ\text{C}$ )		28 суток	
Проведение работ при температуре основания		от $+5$ до $+25^\circ\text{C}$	
<b>Характеристики эксплуатации</b>			
Марочная прочность		$\geq \text{M } 25$	
Прочность на сжатие (через 28 суток)		$\geq 2,5$ МПа	
Прочность на изгиб (через 28 суток)		0,5 МПа	
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)		$\geq 0,3$ МПа	
Температура эксплуатации		от $-50$ до $+70^\circ\text{C}$	

# BAU INTERIER

ЛЕГКАЯ  
ШТУКАТУРКА  
25 кг



- » СВЕРХНИЗКИЙ РАСХОД
- » ДЛЯ РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
- » ПЛАСТИЧНАЯ